

MONO-PAD – System 800 Kolorów

Jednokomponentowa farba do tampodruku na bazie rozpuszczalników do zastosowań przemysłowych na niemodyfikowanym polipropylenie
Zgodna ze wszystkimi typami kałamarzy

ZASTOSOWANIE

MONO-PAD to jednokomponentowa farba do tampodruku przeznaczona do przemysłowych zastosowań na niemodyfikowanym polipropylenie. Farba ta jest specjalnie przeznaczona do drukowania on-line dla producentów przedmiotów wtryskiwanych z polipropylenu; farba będzie tym lepiej przywierać, im świeżej będzie wytryśnięty przedmiot PP.

PODŁOŻE

Niemodyfikowany polipropylen

ZALETY

Ta farba do tampodruku charakteryzuje się doskonałą odpornością mechaniczną.

W zależności od procesu wytwarzania polipropylenu, może on mieć na powierzchni pozostałości lubrykantu, co powoduje utratę przyczepności warstwy farby.

Dlatego zawsze konieczne jest sprawdzenie, czy drukowanie bez wstępnego czyszczenia jest możliwe.

Zdecydowanie zaleca się zawsze przeprowadzanie testów wstępnych przed rozpoczęciem produkcji.

ROZCIEŃCZANIE I SUSZENIE

Przed użyciem MONO-PAD należy dostosować do pożądaney lepkości, używając jednego z następujących rozcieńczalników:

- ROZCIEŃCZALNIK SZYBKI 100
- ROZCIEŃCZALNIK UNIWERSALNY 150
- ROZCIEŃCZALNIK OPÓŹNIAJĄCY 200
Rozcieńczalnik opóźniający 200 należy stosować wyłącznie wtedy, gdy rozcieńczalnik 150 jest niewystarczający.
Dodać maks. 3-5% rozcieńczalnika 200 do farby, a następnie dokończyć korektę lepkości rozcieńczalnikami 100 lub 150.

Rozcieńczalnik 200 nie powinien być używany samodzielnie

Wybór rozcieńczalnika zależy od parametrów drukowania, prędkości produkcji, ale również od otoczenia maszyny.

Czas schnięcia (do dotyku) jest związany z nanoszoną ilością farby. Zależy od parametrów drukowania, takich jak wybór kliszy, wybór rozcieńczalnika lub temperatura otoczenia. Zazwyczaj czas ten wynosi ok. 2 do 3 minut w temperaturze pokojowej i kilka sekund w wyższych temperaturach.

WYGLĄD

Wykończenie Błyszczące

KLISZE I MASZYNY DO TAMPODRUKU

System utwardzania farby MONO-PAD umożliwia aplikację w maszynach otwartych i zamkniętych, pod warunkiem dostosowania lepkości farby odpowiednim rozcieńczalnikiem.

Można używać standardowych klisz stalowych lub fotopolimerowych.

Zalecana głębokość trawienia 20-30 mikronów zapewnia optymalną grubość warstwy.

Najlepsze rezultaty drukowania osiąga się przy użyciu tamponu zreaktywowanego przez czyszczenie rozpuszczalnikiem, takim jak alkohol, w celu usunięcia resztkowego silikonu z powierzchni tamponu.

CZYSZCZENIE

Urządzenie do tampodruku (maszyna/płyta) można czyścić standardowym rozpuszczalnikiem Encres DUBUIT: 93801 lub zalecanymi rozcieńczalnikami z serii.

PAKOWANIE

1 kg

**PRZECZYSZCZANIE**

Seria farb MONO-PAD jest gwarantowana jako stabilna w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu; ma okres przydatności 12 miesięcy. Przechowywać w temperaturze od 15 do 25°C (59-77°F).

DOPASOWANIE KOLORÓW

DUBUIT oferuje pełną wewnętrzną usługę dopasowania kolorów od 1 kg. Prosimy o podanie jak największej ilości informacji dotyczących rodzaju podłoża, koloru itp.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Zdecydowana większość farb drukarskich i produktów pokrewnych opracowanych przez Encres DUBUIT nie zawiera substancji budzących poważne obawy. Nasze produkty spełniają wymagania dyrektyw 2011/65/UE (RoHS 2), 2015/863/UE (RoHS 3) i 94/62/WE (poziomy stężenie metali ciężkich w opakowaniach). Więcej informacji na temat naszej zgodności z przepisami można znaleźć w naszym dokumencie Eco System, dostępnym na życzenie.

ASORTYMENT MONO-PAD**STANDARDOWE KOLORY JEDNOLITE – SERIA 800**

NAZWA ARTYKUŁU	REF.	KOD 1 KG - 1 L
MONO-PAD Lemon Yellow	805	CMOPAD805K
MONO-PAD Yellow	810	CMOPAD810K
MONO-PAD Orange Yellow	820	CMOPAD820K
MONO-PAD Orange	830	CMOPAD830K
MONO-PAD Vermilion	840	CMOPAD840K
MONO-PAD Rubine	850	CMOPAD850K
MONO-PAD Pink	860	CMOPAD860K
MONO-PAD Violet	870	CMOPAD870K
MONO-PAD Blue	880	CMOPAD880K
MONO-PAD Deep Blue	885	CMOPAD885K
MONO-PAD Green	890	CMOPAD890K
CZARNY, BIAŁY, LAKIER		
MONO-PAD Black	13	CMOPAD013K
MONO-PAD White	83	CMOPAD083K
MONO-PAD Varnish	090	CMOPAD090K
ROZCIEŃCZALNIKI		
ROZCIEŃCZALNIK SZYBK 100	100	D100L
ROZCIEŃCZALNIK UNIWERSALNY 150	150	D150L
ROZCIEŃCZALNIK OPÓŹNIAJĄCY 200	200	D200L

Encres DUBUIT gwarantuje jakość swoich produktów. Nie możemy jednak gwarantować końcowego rezultatu, ponieważ nie mamy kontroli nad indywidualnymi procedurami operacyjnymi. Nasza odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do wymiany farby lub lakieru. Jakość podłoża do zadrukowania może się różnić, podobnie jak nadrukowana farba; dlatego powyższe informacje są podawane w dobrej wierze na podstawie stanu naszej wiedzy i wcześniejszych doświadczeń. To stwierdzenie dotyczy również naszej pomocy technicznej. Przy używaniu naszych farb i lakierów na nowym podłożu lub przy zmianie procedur operacyjnych zdecydowanie zalecamy przetestowanie najpierw pełnoskalnej produkcji, aby zapewnić kompatybilność. Proszę zapoznać się z naszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży.

